

# PP - Z (60H) PP PEARL FILM (TC)/ACRYLIC W05/WHITE GLASSINE

## Лицевой слой

Глянцевая белая двуосноориентированная полипропиленовая (PP) пленка с ТОП покрытием

| Лицевой слой |          |      |         |
|--------------|----------|------|---------|
| Толщина      | 60 +/- 3 | μ    | ISO 534 |
| Плотность    | 45 +/- 3 | g/м² | ISO 536 |

## Подложка

Белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны бумага.

| Подложка  |          |      |         |
|-----------|----------|------|---------|
| Толщина   | 50 +/- 5 | μ    | ISO 534 |
| Плотность | 58 +/- 3 | g/м² | ISO 536 |

## Клеящий слой

Постоянный акриловый адгезив общего назначения

## Параметры материала

| Параметры материала                |             |                      |         |
|------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
| Общая толщина материал:            |             | 127 μ +/- 10%        | ISO 534 |
| Общая плотность                    |             | 119 g/м² +/- 10%     | ISO 536 |
| Начальная липкость                 |             | 8 N/25 mm            | FTM 9   |
| Окончательная адгезия 90°, стекло  |             | 8 N/25 mm            | FTM 2   |
| Минимальная температура аппликации |             | 8°C                  |         |
| Диапазон рабочих температур        |             | от -10 °C до + 60° C |         |
| Хранение                           | Температура | 20 °C - 25 °C        |         |
|                                    | Влажность   | 40-50%               |         |

Срок хранения - 1 год, при соблюдении условий хранения.

## Условия хранения.

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении одного года с даты изготовления, при условиях хранения, (20°-25°C, относительная влажность 40- 50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности. Избегайте попадание на материал прямых солнечных лучей и хранения в плохо вентилируемом помещении, контакта с пластификатами, маслами, растворителями, клеями, водой и другими химическими веществами.

## PP - Z (60H) PP PEARL FILM (TC)/ACRYLIC W05/WHITE GLASSINE



|                  |  |
|------------------|--|
| Лицевой материал |  |
| Адгезив          |  |
| Подложка         |  |

## Применение и использование

Стандартная глянцевая белая полипропиленовая пленка для широкого круга применений. Может использоваться на стекле, PP, PE, крашенном металле и других материалах. Типичными применениями являются этикетки на продукты питания, ликеро-водочную продукцию, косметику и бытовую химию. Отлично подходит для пластиковых флаконов и упаковочной пленки, а так же большинства других упаковочных материалов

## Печать и отделка

Материал прекрасно подходит для всех традиционных способов печати, включая флексографическую печать УФ красками. Рекомендуется использовать высечной инструмент с острой кромкой. Рекомендуется использовать минимально необходимое натяжение на печатной машине.